

ERADUR[®] KLAR EF

Produkttype:	To – komponent epoxyplast, opløsningsmiddelfri. Giver en ufarvet overflade. Som hærdet plast har produktet meget lave emissioner.	
Brugsområde:	Bindemiddel til fugefri belægninger med indfarvet kvartssand. Bindemiddel til epoxybrug, støvbinding osv.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Lavviskos formel specielt tilpasset farvede sandbelægniner.• Bindemiddel til sand i epoxybrug, afjævningsmasser osv• Primer til betongulve før maling, belægning eller tæppelægning. <p>Meget god indtrængning og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Forskærker betonoverfladen. Udemærket til støvbinding, giver betonen en tæt, slidstærk og kemikalieresistent overflade.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15–30 °C.	
Varighed:	Brugstid efter blanding er ca. 30 minutter.	
Hærdningstid:	8-16 timer før påføring af videre behandling 24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	2,6 vægtdele ERADUR KLAR EF, comp A, (10 kg) 1 vægtdel ERADUR KLAR EF, comp B, (3.8 kg)	
	ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trækstyrke	ca. 35 N / mm ² dvs. brud i beton.
	Trykstyrke	ca. 50 N / mm ²
	Densitet	base: 1,10 gr/cm ³ hærder: 1,00 gr/cm ³ mix: 1,07 gr/cm ³
	Viskositet, 25°C	letflydende, ca 0,4 Pa s
	Volumentørstof	100%
	Glans	blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15 ° C).