

ERADUR[®] PU PARKING TOP

Produkttype:	To-komponent opløsningsmiddelfri, pigmenteret, polyuretan.	
Brugsområde:	Selvnivellerende faste (fugefri) belægnings på 2-6 mm. Pigmenterede strøsandbelægnings på 3-12 mm. Tykt filmmaleri på 0,3-1 mm på betonunderlag.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Gode mekaniske egenskaber.• God modstand mod industrielle kemikalier.• God modstand mod stærke uorganiske og organiske syrer.• Varmebestandig, TG > 110 ° C, modstår varmt vand og damprensning.• Mørkner og gulner i UV-lys (UV-Stabil kan Bestilles).• afgiver ingen lugt eller smag, og er ikke brandfarlig	
Anvendelsestemperatur:	Giver en sikker og problemfri Hærdning mellem 10-30 ° C. Er følsom overfor høj fugtighed under påføring og hærdning. RF < 85% (20 ° C).	
Varighed:	Brugstid efter blanding er ca. 30 minutter.	
Hærdningstid:	16 timer før påføring af videre belægning eller maling 2-3 døgn før berøring ved gang og lettere belastning 3 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	ERADUR PU PARKING TOP comp A (15 kg) ERADUR PU PARKING TOP comp B (4,5 kg)	
	ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trykstyrke	ca 54 MPa
	Bøjningsstyrke	ca 30 MPa
	Trækstyrke	ca 20 MPa
	Tæthed	1,4 g/cm ³ , blanding.
	Viskositet, 25°C	ca 1,2 Pa s
	Volumentørstof	100%
	Gloss	blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15 ° C).