

DEGADUR® B-71

Medium viskøst methacrylatprimer til tørre underlag af beton og cement. Til fugtige underlag anvendes Degadur® 111.

Degadur® B-71 anvendes normalt med gummirake og rulle efter tilsætning af hærdepulver. Adgang afhænger af underlaget, normalt forbrug 0,4-0,6 kg / m².

Degadur® B-71 hærder hurtigt og sikkert efter tilsætning af hærdepulver. Mange kemiske stoffer og urenheder kan forstyrre hæringsprocessen. Som det ses nedenfor, kan mængden af hærderen virke lidt høj og arbejdstiden er kort. Dette er for at sikre, at hærningen er fuldført fuldstændigt.

Degadur® B-71 er formuleret til en applikationstemperatur mellem +5 og +30 ° C.

Ved tilsætning af Degadur® Accelerator 101 kan Degadur® B-71 anvendes til ca. -30 ° C.

Alle Degadur™ produkter er hærde med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdermængde for Degadur® B-71 i vægtprocent:

Temp (°C)	Hærder			Potlife (min)	Hærdestid (min)
	vægt%	gram	dl		
5	6,0	400	6,2	ca 15	ca 25
10	5,0	335	5,2	ca 15	ca 20
20	3,0	200	3,1	ca 10	ca 15
30	2,0	134	2,1	ca 10	ca 15

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.