

DEGADUR® 101

Degadur® 101 øger reaktiviteten af bindemidlet med Degadur® anvendelsestemperaturer under 5°C.

101 er en aktivator, der tilsættes for at øge reaktiviteten af Degadur® bindemiddel i temperaturområdet -30°C til ca.5°C. Effekten er en hurtig hærdning af Degadur® bindemiddelbaserede belægninger.

101 består af demethyl-p-toluidin.

101 tilsættes sædvanligvis i en mængde på 0,1 til 0,5 vægt% ved meget lave temperaturer op til 3,0% Degadur® bindemidlet. Som et resultat kan Degadur® bindemidler hærdes selv ved temperaturer så lave som -30 ° C.

101 må ikke komme i direkte kontakt med hærdningspulver (peroxider), da der er risiko for spontan nedbrydning!

Tilsætningen af 101 øger gulningen af klare polymeriserede bindemidler (f.eks. Toplag). Højere koncentrationer (over 0,5%) sænker den mekaniske styrke af belægningen.