

# DEGADUR® 115

Mediumviskøst tokomponent-methacrylatharpiksprimer, der tillader adhæsion på fugtige underlag af beton- og cementbaserede materialer, forudsat at der ikke er noget fritflydende vand på overfladen (inge vandpytter). Brug tørre underlag Degadur® B-71.

Degadur® 115 påføres med gummirake og ruller efter tilsætning af hærdepulver. Bemærk, at fyldstof ikke må anvendes i Degadur® 115, og mængden af hærder kan tilpasses til applikationstemperaturen.

Adgang afhænger af underlag, normalt forbrug ca. 0,5 kg / m<sup>2</sup>.

En anden anvendelse kan være nødvendig på ekstremt absorberende underlag.

Det anbefales at anvende Degadur® 115 let med kvartssand (0,3 mm – 0,8 mm) før hærkning maks. 200 g / m<sup>2</sup>.

Degadur® 115 hærder hurtigt og sikkert efter tilsætning af hærdepulver. Alle Degadur™ produkter er hærdet med BPO hærkningspulver (indeholdende Di-benzoylperoxid).

Hærder mængde efter vægt, Potlife og hærdetider ved forskellige temp (° C) for Degadur® 115:

| Temperatur (°C) | Hærder (vægt-%) | Potlife (min) | Hærdetid (min) |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 5               | 6,0             | ca 35         | ca 60          |
| 10              | 4,0             | ca 23         | ca 55          |
| 15              | 3,5             | ca 18         | ca 45          |
| 20              | 3,0             | ca 14         | ca 35          |
| 25              | 2,5             | ca 12         | ca 33          |
| 30              | 2,0             | ca 11         | ca 30          |

*Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.*