

# DEGADUR® 527

Degadur® 527 er en hård, slidstærk og ridsefast toplak til overvejende tørre omgivelser og giver god beskyttelse til belægningen. Degadur® 527 kan anvendes som tætning på Degadur® 419, Degadur® 418 og Degadur® 151. Degadur® 527 er mere viskøs end Degadur® 165.

Degadur® 527 er ikke et passende toplak på Degadur® 332 og lignende fleksible og elastiske substrater. Den store forskel i fleksibilitet giver anledning til subtile mikrospring.

- Brug resistent, hårdt og ridsefast.
- Lav gulning og gode aldringsegenskaber - gulvet ser friskt ud.
- Gode applikationsegenskaber og flydeevne.

Alle Degadur™ produkter er hærde med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdermængde for Degadur® 527 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
10	1,5	ca 25	ca 45
20	1,5	ca 15	ca 35
25	1,0	ca 12	ca 25
30	1,0	ca 8	ca 15

*Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.*

Hærdermængde for en blanding af 6,7 kg/6,8L Degadur® 527:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
10	100	1,6	ca 25	ca 45
20	100	1,6	ca 15	ca 35
25	67	1,0	ca 12	ca 25
30	67	1,0	ca 8	ca 15

*Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.*