

DEGADUR® 165

Degadur® 165 er en meget hård, slidstærk og ridsefast toplak for overvejende tørre miljøer og giver god beskyttelse for belægningen. Degadur® 165 kan bruges som forsegling på Degadur® 419 og Degadur® 418 LPWW. Degadur® 165 er tyndtflydende.

Degadur® 165 kan bruges som et andet toplak, minimum 200 g / m², på andre hårde toplaker, hvilket giver ridsikkerhed og styrke. Kan ikke påføres Degadur® 529 eller LPFlex, der kan forårsage mikroskader.

- Slidstærk, hård og ridsefast.
- Lav gulning og gode aldringsegenskaber - gulvet ser friskt ud.
- Gode påføringsegenskaber og nivellering.
- Forbedret modstand mod fedt og olie.

Alle Degadur™ produkter er hærde med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdemængde for Degadur® 165 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	1,8	ca 13	ca 35
10	1,5	ca 14	ca 30
15	1,0	ca 13	ca 30
20	0,8	ca 12	ca 30

Laborativærdien. Med temperatur avses bindemedlets, gulvet og luftens temperatur.

Hærdemængde for en blanding av 6,7 kg/6,7L Degadur® 165:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	120	1,9	ca 13	ca 35
10	100	1,6	ca 14	ca 30
15	67	1,0	ca 13	ca 30
20	50	0,8	ca 12	ca 30

Laborativærdier. Med temperatur menes bindemedlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.