

ERADUR[®] FLEXIBEL PIGMENTERET

Produkttype:	To-komponent, opløsningsmiddelfri, semi-elastisk epoxyplast.	
Brugsområde:	Belægninger på svigtende underlag, spånplader, asfalt mm. Lyd- og vibrationsdæmpning på dørklader osv. Som vedhæftningsprimer på vanskelige underlag som for eksempel glaserede klinker mm.	
Egenskaper:	<p>Giver en elastisk og slagfast belægning, der har god evne til at tåle slitage. Produktet er egnet til overflader med tung trafik, hvor underlaget f.eks. er industri-asfalt eller dørklader.</p> <p>Også passende som slidlag på glatbaner.</p> <p>Kemikaliebestandigheden er middelgod. Overfladen er halvård og dermed noget mere tilbøjelig til at blive beskidt end hårde epoxyoverflader. Produktet har en marginalt større tendens til gulning.</p> <p>På grund af de reaktive komponenter i produktet er bindemidlet fleksibelt, hvilket giver permanent elasticitet og lang levetid.</p> <p>Vedhæftningen til beton og de fleste andre underlag er god. Afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarlig.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15-25 °C. (RF < 80%)	
Brugstid:	Brugstid efter opblanding er ca. 40-60 min, afhængig af temperaturen.	
Hærdningstid:	24-48 timer før berøring ved gang og lettere belastning (afhængig af temp.) 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	2,4 vægtdele ERADUR Flexibel, komponent A (12 kg) 1 vægtdele ERADUR Flexibel, komponent B (5 kg)	
	<p><i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet før påføring.</i></p> <p><i>Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, hærder og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.</i></p>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Hårdhed, Shore D	ca. 45
	Viskositet	ca. 1,1 Pa's
	Massefylde	blanding: 1,18 gr/cm ³
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (15 °C).