

ERADUR[®] INJEKT

Produkttype:	To-komponent, opløsningsmiddelfri, ufarvet epoxyplast med et tørstofindhold på 100%	
Brugsområde:	Betoninjicering Dybdepenetrerende primer.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Produkt med lav viskositet og penetrerende egenskaber• Lang brugstid.• Primer til betonoverflade før maling, belægning og montering af gulvtæpper. <p>Har god indtrængningsevne og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Limer og forstærker betonoverfladen. Udmærket til støvbinding. Giver betonen en tæt, slidstærk og kemikalieresistent overflade.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Påføringstemperatur (gulvtemperatur): 8-30 °C. Kan tilpasses til lavere/højere påføringstemperaturer	
Brugstid:	Brugstid efter opblanding er ca. 50 min.	
Hærdningstid:	1-3 døgn hærdning før belastning 5-10 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistent	
Blandingsforhold:	2 vægtdele ERADUR Injekt, komponent A (10 kg) 1 vægtdel ERADUR Injekt, komponent B (5 kg) <i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, hærder og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.</i>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trækstyrke	ca. 45 N/mm ² dvs. brud i betonunderlaget
	Trykstyrke	ca. 73 N/mm ²
	Massefylde	bas: 1,11 g/cm ³ hærder: 1,00 g/cm ³ blanding: 1,07 g/cm ³
	Viskositet, 25°C	letflydende, ca. 0,16 Pa*s
	Lin.varmeudvidelseskoefficient	7E-5/K (-25 - +25°C)
	Brudforlængelse	4,5%
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (>15 °C).