

ERADUR[®] PRIMER W

Produkttype:	Tokomponent, opløsningsmiddelfri, ufarvet epoxyprimer.	
Brugsområde:	Primer til fugtige overflader, ikke egnet til tilskydende fugt. Primer på grøn beton. Også egnet til støvbinding, limning mm.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Primer med god vedhæftning til beton og andre mineralske underlag, selv til <u>fugtige</u> overflader, der for eksempel er blev spulet, men som ikke er tørret helt før belægning• Kan bruges som primer på nylagt, så kaldt grøn beton. Tilbageværende cementhud giver dårlig vedhæftning, hvilket priming ikke kan afhjælpe• Er ikke egnet til så kaldt tilskydende fugt• På grund af gulning og produktets mørke farve, er produktet kun egnet som primer• Forstærker betonoverfladen. Udmærket til støvbinding. Giver betonen en tæt, slidstærk, kemikalieresistent overflade (især mod mineralsyrer)	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 5-30 °C. En høj temperatur vil forkorte påføringsstiden, men indebærer ingen tekniske ulemper	
Brugstid:	Brugstid efter opblanding er ca. 50 min.	
Hærdningstid:	8-16 timer før påføring af belægning eller maling. 24 timer før berøring ved gang og lettere belastning. 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens.	
Blandingsforhold:	2,4 vægtdele ERADUR, Primer N (10 kg) 1 vægt del ERADUR, Primer W (4,2 kg) <i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhardet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet før påføring.</i> <i>Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærdner er præcist. Base, hærdner og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.</i>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trykstyrke	ca. 50 N/mm ²
	Trækstyrke	ca. 35 N/mm ²
		dvs. brud i betonunderlag.
	Massefylde	base: 1,12 g/cm ³ hærdner: 0,99 g/cm ³ blanding: 1,08 g/cm ³
	Viskositet	ca. 0,6 Pa*s
	Tørstofindhold	100%
	Glans	blank
	Rækkeevne, grunding	ca. 0,3 kg/m ²
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (>15 °C)