

# ERADUR® TOPPLACK

**Produkttype:** To – komponent, lavviskos, opløsningsmiddelfri epoxyplast.

**Anvendelsesområde:** Gulvbelægninger med højeste krav til mekaniske egenskaber, i kombination med meget lav gulning.  
Toplak og forsegling af farvesands belægninger.

**Egenskaber:**

- Gode mekaniske egenskaber.
- Lav gulning og god lysægthed.
- Meget god resistens mod organiske syrer, alkalie, benzin, olier.

En højkvalitets klarlak beregnet til anvendelse som toplak på belægninger med høje krav til lav gulning, høj lysægthed i kombination med slidstyrke og holdbarhed. Kan anvendes som bindemiddel i farvesands belægninger, hvilket giver belægningen endnu bedre mekaniske og visuelle egenskaber. Produktet afgiver ikke lugt eller smag, og er ikke brandfarligt.

**Anv. Temperatur:** Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 10–30 °C.

**Brugtid:** Brugtid efter blandning ca. 50–60 min.

**Hærdetid:** 24 timer før gangtrafik og lettere belastning.  
5–7 døgn før fuld udhærdning og kemikalieresistens.

**Blandingsforhold:** 2 vægtdele ERADUR Topplack komp A (10 kg)  
1 vægt del ERADUR Topplack komp B (5 kg)

*ERADUR er et to – komponentsprodukt hvilket medfører at dårlig blanding af produktet, kan resultere i delvist uhærdet belægning. Bland derfor komponenterne i flere minutter mod spændens bund og kanter med rørværk der er egnet til formålet.*

*Blandingen skal derefter anvendes straks på gulvet, da hærdningen sker hurtigt i spanden.*

Det er vigtigt at blandingsforholdet er præcist mellem base og hærder.

Base, hærder og fillermateriale bør være stuetemperatur ved anvendelse.

**Sikkerhed:** Anvend sikkerhedsbriller og godkendt arbejdstøj samt nitrilhandsker under blanding og påføring.  
Læs altid sikkerhedsdatabladet inden produktet bruges.

<b>Teknisk specifikation:</b>	Trykstyrke	ca. 70 N/mm <sup>2</sup>
	Bøjetrækstyrke	ca. 65 N/mm <sup>2</sup>
	E-modul	ca. 2400 N/mm <sup>2</sup>
	trækstyrke	ca. 45 N/mm <sup>2</sup> dvs. brud i betonunderlaget.
	Slagstyrke	ca 50 mJ/mm <sup>2</sup>
	Densitet	base: 1,12 gr/cm <sup>3</sup> hærder: 1,00 gr/cm <sup>3</sup> mix: 1,07 gr/cm <sup>3</sup>
	Viskositet, 25°C	letflydende ca 0,4 Pa s
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage ved minimum 15 °C

*Disse instruktioner og de givne råd er baseret på vores egne erfaringer med produkterne. Da arbejdsgrundlaget ligger udenfor vores kontrol, begrænses vores ansvar til materialets kvalitet. Vores erfaring og viden om produkterne er naturligvis breddere end hvad der er oplyst i dette datablad. Kontakt os gerne for mere information eller besøg vores hjemmeside.*