

ERADUR[®] ULTRA

Produkttype:	Tokomponent, opløsningsmiddelfri, ufarvet epoxyplast	
Brugsområde:	Gulvbelægninger med høje krav til lysægthed og kemikaliebestandighed	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Sikker hærdning, også ved lavere temperaturer• God lysægthed.• God resistens mod uorganiske syrer, alkalier, benzin og olier. <p>En høj kvalitets-klar lak, der er fremstillet til brug som toplak på belægninger, hvor der er behov for lav gulning, høj lysægthed, men samtidigt også slidstyrke og evne til at tåle slitage.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 12-25 °C.	
Brugstid:	Brugstid efter opblanding er ca. 40 min.	
Hærdningstid:	16-24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	ERADUR ULTRA komponent A, (10 kg) ERADUR ULTRA komponent B, (5 kg) <i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhardet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring.</i> <i>Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.</i>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trækstyrke	ca. 70 N/mm ²
	Trykstyrke	ca. 65 N/mm ²
	Slagfasthed	ca. 50 mJ/mm ²
	Massefylde	base: 1,14 g/cm ³ hærder: 1,05 g/cm ³
	Viskositet, 25°C	letflydende, ca. 0,6 Pa*s
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (15 °C).