

ERADUR[®] CONCRETE SEALER

Produkttype:	Tokomponent, opløsningsmiddelfri, ufarvet epoxyplast.
Brugsområde:	Specialfremstillet til brug som spærrelag mod fugt, lugt og gasser. Kan anvendes på betonoverflader, cement og andre underlag efter egnet forbehandling.
Egenskaber:	Tæt. Meget god indtrængningsevne og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Giver en sikker vedhæftning til mellemlaget. Er beregnet til at belægges med plast- og linoleumstæpper, fliser og trægulv. Når Eradur Concrete Sealer er afsandet kan produktet anvendes som underlag for klinker og cementbunden udjævning.
Anv. temperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 12-25 °C.
Brugstid:	Brugstid efter opblanding er ca. 30 min.
Hærdetid:	6-8 timer før påføring af belægning eller maling (afhængig af temperatur). 12-16 timer før lettere belastning og berøring ved gang. 7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens.
Blandingsforhold:	2 vægtdele ERADUR Concrete Sealer, komponent A (10 kg). 1 vægtdel ERADUR Concrete Sealer, komponent B (5 kg).

Eradur er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring.

Blandingen skal umiddelbart efter opblanding påføres på gulvet. Produktet hærdner hurtigt i blandingskarret!

Det er vigtigt, at blandingsforholdet mellem base og hærdner er præcist. Base, hærdner og evt. filler materiale bør være ved rumtemperatur ved brug.

Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller- og tøj ved blanding og påføring. Læs advarselsetiketten og produktdatabladet før brug.
-------------------	--

Teknisk specifikation:	Massefylde	base: 1,11 g/cm ³ hærdner: 1,01 g/cm ³ blanding: 1,08 g/cm ³
	Viskositet	ca. 0,4 Pa*s
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Rækkeevne, grunding	ca. 0,5-1,0 kg/m ²
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15 °C)